

#### Produktbeschreibung

Teilaromatisches Polyphthalamid für Spritzguss und Extrusion mit guten mechanischen Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen, Wärmealterungsstabilisierung und hervorragender Chemikalienbeständigkeit für stark beanspruchte Teile. Das Produkt ist ein Compound ausgezeichnet durch: Hohe Zähigkeit, extrem geringer Wasseraufnahme, hervorragender Dimensionsstabilität und sehr guten Abrieb- und Gleitreibeeigenschaften. Es hat einen hohen Schmelzpunkt (300°C) und eine exzellente Schmelzestabilität.

#### Märkte & Anwendungen

Automobil: Zahnräder, Ventile, Antriebsstrang, Extrusions Anwendungen, Tribo Anwendungen  
Industriegüter: Tribo Anwendungen, extrudierte Rohre  
Konsumgüter: Elektro Haushaltsgeräte, Haushaltswaren

#### Lieferform und Lagerung

Das Produkt wird als Granulat geliefert. Die Schüttdichte beträgt ca. 0,7 g/cm<sup>3</sup>. Standardverpackungen sind Sack und Schüttgutbehälter (achteckiger IBC=Intermediate Bulk Container aus Wellpappe mit Einstellsack). Nach Vereinbarung sind weitere Packmittel und der Versand in Straßen- oder Bahnsilowagen möglich. Die Gebinde sollten erst unmittelbar vor der Verarbeitung bzw. Trocknung geöffnet werden. Damit das gelieferte Produkt möglichst wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, sollten die Gebinde in trockenen Räumen gelagert und nach der Entnahme von Teilmengen stets wieder sorgfältig verschlossen werden. Das Produkt kann prinzipiell über längere Zeit gelagert werden. In kalten Räumen gelagerte Gebinde sind vor dem Öffnen zu temperieren, damit sich auf dem Granulat kein Kondenswasser niederschlägt. Das Produkt sollte unabhängig von den Lagerungsbedingungen entsprechend unseren Empfehlungen vorgetrocknet werden und die Beschickung der Maschine vorzugsweise mittels geschlossenem Fördersystem erfolgen.

#### Produktsicherheit

Sofern die Verarbeitung unter den empfohlenen Bedingungen erfolgt (vgl. Verarbeitungsdatenblatt), sind Schmelzen thermisch stabil und bringen keine Gefährdung durch molekularen Abbau oder Entwicklung von Gasen und Dämpfen. Wie alle thermoplastischen Polymere zersetzt sich das Produkt bei übermäßiger thermischer Beanspruchung, z.B. bei Überhitzung oder beim Reinigen durch Abbrennen. Dabei bilden sich gasförmige Zersetzungsprodukte. Weitere Angaben hierzu finden sich im Sicherheitsdatenblatt.

#### Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

## Produkt Information

| Richtwerte für ungefärbtes Produkt bei 23 °C <sup>1)</sup>    | Prüfnorm            | Einheit            | Werte <sup>2)</sup>        |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Produktmerkmale</b>  |                     |                    |                            |
| Kurzzeichen   | -                   | -                  | <b>PA9T</b>                |
| Dichte  | ISO 1183            | kg/m <sup>3</sup>  | <b>1130</b>                |
| Viskositätszahl (0.5% in 96% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) | ISO 307, 1157, 1628 | cm <sup>3</sup> /g | <b>125</b>                 |
| Wasseraufnahme, Sättigung in Wasser bei 23°C                  | ähnlich ISO 62      | %                  | <b>2.5</b>                 |
| Feuchtigkeitsaufnahme, Sättigung bei Normalklima 23°C/50%r.F. | ähnlich ISO 62      | %                  | <b>1.3</b>                 |
| <b>Verarbeitung</b>   |                     |                    |                            |
| Schmelztemperatur, DSC  | ISO 11357-1/-3      | °C                 | <b>300</b>                 |
| Massetemperaturbereich, Spritzgießen/Extrusion                | -                   | °C                 | <b>320 - 340</b>           |
| Werkzeugtemperaturbereich, Spritzgießen                       | -                   | °C                 | <b>125 - 160</b>           |
| Verarbeitungsschwindigkeit parallel                           | ISO 294-4           | %                  | <b>1.74</b>                |
| Verarbeitungsschwindigkeit senkrecht                          | ISO 294-4           | %                  | <b>1.82</b>                |
| Probekörperherstellung, Spritzgießen, Massetemperatur         | ISO 294             | °C                 | <b>330</b>                 |
| Probekörperherstellung, Spritzgießen, Werkzeugtemperatur      | ISO 294             | °C                 | <b>140</b>                 |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>                               |                     |                    |                            |
| Biegetemperatur unter Last 1.8 MPa (HDT A)                    | ISO 75-1/-2         | °C                 | <b>130</b>                 |
| Biegetemperatur unter Last 0.45 MPa (HDT B)                   | ISO 75-1/-2         | °C                 | <b>234</b>                 |
| Längenausdehnungskoeffizient 23°C - 55°C (parallel)           | ISO 11359-1/-2      | E-6/K              | <b>67</b>                  |
| Längenausdehnungskoeffizient 23°C - 55°C (senkrecht)          | ISO 11359-1/-2      | E-6/K              | <b>68</b>                  |
| Wärmeleitfähigkeit Feststoff (40°C)                           | DIN 52612-1         | W/(m K)            | <b>0.245</b>               |
| Spezifische Wärmekapazität (23°C)                             | -                   | J/(kg*K)           | <b>1.4</b>                 |
| <b>Brennverhalten (UL-Listung siehe Anhang)</b>               |                     |                    |                            |
| GWFI (Dicke)  | IEC 60695-2-12      | °C (mm)            | <b>675 (1)</b>             |
| GWIT (Dicke)  | IEC 60695-2-13      | °C (mm)            | <b>700 (1)</b>             |
| Prüfung nach UL Standard (Dicke)                              | UL-94, IEC 60695    | class (mm)         | <b>HB (0.8)</b>            |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                              |                     |                    |                            |
|   |                     |                    | <b>tr. / lf.</b>           |
| Dielektrizitätszahl (1 MHz)                                   | IEC 62631-2-1       | -                  | <b>3.3 / 3.3</b>           |
| Dielektrischer Verlustfaktor (1 MHz)                          | IEC 62631-2-1       | E-4                | <b>165 / 260</b>           |
| Spezifischer Durchgangswiderstand                             | IEC 62631-3-1       | Ohm*m              | <b>&gt;1E16 / &gt;1E16</b> |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand                            | IEC 62631-3-2       | Ohm                | <b>- / &gt;1E14</b>        |
| CTI, Prüflösung A   | IEC 60112           | -                  | <b>600</b>                 |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>                              |                     |                    |                            |
|   |                     |                    | <b>tr. / lf.</b>           |
| Zug-E-Modul   | ISO 527-1/-2        | MPa                | <b>2600 / 2600</b>         |
| Streckspannung  | ISO 527-1/-2        | MPa                | <b>90 / 90</b>             |
| Streckdehnung   | ISO 527-1/-2        | %                  | <b>&gt; 5 / &gt; 5</b>     |
| Bruchspannung   | ISO 527-1/-2        | MPa                | <b>65 / 65</b>             |
| Bruchdehnung  | ISO 527-1/-2        | %                  | <b>7 / 7</b>               |
| Biegemodul  | ISO 178             | MPa                | <b>2600 / -</b>            |
| Biegespannung bei Höchstkraft                                 | ISO 178             | MPa                | <b>115 / -</b>             |
| Charpy-Schlagzähigkeit, 23 °C                                 | ISO 179/1eU         | kJ/m <sup>2</sup>  | <b>N / -</b>               |
| Charpy-Schlagzähigkeit, -30°C                                 | ISO 179/1eU         | kJ/m <sup>2</sup>  | <b>130 / -</b>             |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit, 23°C                              | ISO 179/1eA         | kJ/m <sup>2</sup>  | <b>6 / -</b>               |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit, -30°C                             | ISO 179/1eA         | kJ/m <sup>2</sup>  | <b>8 / -</b>               |

### Fußnoten

1) Falls in der Produktbezeichnung oder in den Eigenschaften nicht anders angegeben.

2) Das Stern-Symbol "\*" anstelle eines numerischen Wertes bedeutet unzutreffender Wert.

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland

## UL - Yellow Card

Component - Plastics

E41871

BASF SE

Performance Materials Europe, PMD/EX - H201, Ludwigshafen 67056 DE

Advanced N4H(t)

Polyamide 9T (PA9T) "Ultramid", furnished as pellets

| Color  | Min. Thk (mm) | Flame Class | HWI | HAI | RTI Elec (°C) | RTI Imp (°C) | RTI Str (°C) |
|--------|---------------|-------------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|
| NC, BK | 0.75          | HB          | -   | -   | 85            | 85           | 85           |
|        | 3.0           | HB          | -   | -   | 85            | 85           | 85           |

Comparative Tracking Index (CTI): - Inclined Plane Tracking (IPT) kV: -

Dielectric Strength (kV/mm): - Volume Resistivity (10<sup>x</sup>ohm-cm): -

High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR): - Surface Resistivity (10<sup>x</sup>ohms/square): -

Dimensional Change (%): - High Volt, Low Current Arc Resis (D495): -

(t) - May be followed by the letters LS and a color code indicating laser sensitive coloring.

ANSI/UL 94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. ANSI/UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in the components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by UL.

Report Date: 2019-04-12

© 2026 UL Solutions



Last Revised: 2019-04-30

### IEC and ISO Test Methods

| Test Name                          | Test Method     | Units             | Thk (mm) | Value             |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| Flammability                       | IEC 60695-11-10 | Class (color)     | 0.75     | HB, HB75 (NC, BK) |
|                                    |                 |                   | 3.0      | HB, HB40 (NC, BK) |
| Glow-Wire Flammability (GWFI)      | IEC 60695-2-12  | °C                | -        | -                 |
| Glow-Wire Ignition (GWIT)          | IEC 60695-2-13  | °C                | -        | -                 |
| IEC Comparative Tracking Index     | IEC 60112       | Volts (Max)       | -        | -                 |
| IEC AC Dielectric Strength (AC DS) | IEC 60243-1     | kV/mm             | -        | -                 |
| IEC DC Dielectric Strength (DC DS) | IEC 60243-2     | kV/mm             | -        | -                 |
| IEC Volume Resistivity (VR)        | IEC 62631-3-1   | 10x ohm-m         | -        | -                 |
| IEC Surface Resistivity (SR)       | IEC 62631-3-2   | 10x ohms          | -        | -                 |
| IEC Inclined Plane Tracking (IPT)  | IEC 60587       | kV                | -        | -                 |
| IEC Ball Pressure                  | IEC 60695-10-2  | °C                | -        | -                 |
| ISO Heat Deflection (1.80 MPa)     | ISO 75-2        | °C                | -        | -                 |
| ISO Tensile Strength               | ISO 527-2       | MPa               | -        | -                 |
| ISO Flexural Strength              | ISO 178         | MPa               | -        | -                 |
| ISO Tensile Impact                 | ISO 8256        | kJ/m <sup>2</sup> | -        | -                 |
| ISO Izod Impact                    | ISO 180         | kJ/m <sup>2</sup> | -        | -                 |

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland

# Ultramid® Advanced N4H UN

## UL - Yellow Card



We create chemistry

ISO Charpy Impact    ISO 179-1    kJ/m2    -    -