

#### Produktbeschreibung

Emissionsoptimierte, leicht fließende und schnell erstarrende Marke für spritzgießtechnisch schwierige Formteile mit geringen Wanddicken.

Abgekürzte Bezeichnung gemäß ISO 1043-1: POM  
Bezeichnung gemäß ISO 29988-POM-K,,M-GNR,4-2

#### Verarbeitung

Es wird empfohlen, zur Erzielung bester Emissionsperformance die Verarbeitung bei vergleichsweise niedrigen Schmelztemperaturen und mit getrocknetem Granulat durchzuführen. Hohe Schneckenrehzahlen, starke Scherung und lange Zykluszeiten sollten vermieden werden. Weiterführende Informationen sind auf Anfrage verfügbar.

Allgemeine Verarbeitungshinweise können der Ultraform® Broschüre und dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

#### Lieferform und Lagerung

Ultraform® wird als Granulat mit einer Schüttdichte von ca. 850 g/l geliefert. Standardverpackung sind der 25 kg PE-Foliensack und der 1000 kg Octabin. Ultraform® verändert sich bei der Lagerung in trockenen, belüfteten Räumen nicht.

#### Produktsicherheit

Ultraform® ist kein gefährlicher Stoff im Sinn der Gefahrstoffverordnung.

Bei sachgemäßer Verarbeitung von Ultraform® tritt im Bereich der Verarbeitungsmaschinen praktisch kein oder nur sehr wenig Formaldehyd auf. Für eine Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes (am besten durch eine Abzugshaube über der Zylindereinheit) ist Sorge zu tragen.

Ultraform® zersetzt sich bei übermäßiger thermischer Beanspruchung. Die dabei auftretenden Zersetzungsprodukte bestehen fast ausschließlich aus Formaldehyd, einem schon in sehr geringer Konzentration stechend riechenden und die Schleimhäute reizenden Gas. Infolge der Zersetzung kann sich im Zylinder der Verarbeitungsmaschine schnell ein hoher Gasdruck aufbauen, der sich bei verschlossener Düse schlagartig durch den Einfülltrichter entspannen kann.

Verunreinigungen von Ultraform® mit Thermoplasten, welche auf Polyacetal zersetzend wirken, z.B. PVC oder Kunststoffe, die Halogenbrandschutzmittel enthalten, sind unbedingt zu vermeiden. Schon geringe Mengen können bei der Verarbeitung eine unkontrollierte, schnelle Zersetzung von Ultraform® hervorrufen.

Ist die Verarbeitung mit Farb- oder Funktionsbatchen beabsichtigt, so muss die Verträglichkeit der Komponenten zuvor durch geeignete Versuche überprüft werden. Bei Verarbeitung mit nicht verträglichen Batchen kann es zu Zersetzung und Freisetzung von gasförmigem Formaldehyd kommen.

Granulat und Fertigteile dürfen nicht in Kontakt mit starken Säuren gebracht werden, da sie zersetzend auf Ultraform® wirken.

Detaillierte sicherheits- und umweltrelevante Informationen sind der Ultraform®-Broschüre und dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, die über [www.plastics.basf.com](http://www.plastics.basf.com) bezogen werden können.

#### Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

## Produkt Information

| Richtwerte für ungefärbtes Produkt bei 23 °C <sup>1)</sup>              | Prüfnorm            | Einheit                | Werte <sup>2)</sup> |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktmerkmale</b>  |                     |                        |                     |
| Polymer-Kurzzeichen   | -                   | -                      | <b>POM</b>          |
| Dichte  | ISO 1183            | kg/m <sup>3</sup>      | <b>1410</b>         |
| Wasseraufnahme, Sättigung in Wasser bei 23°C                            | ähnlich ISO 62      | %                      | <b>1</b>            |
| Feuchtigkeitsaufnahme, Sättigung bei Normalklima 23°C/50%r.F.           | ähnlich ISO 62      | %                      | <b>0.25</b>         |
| <b>Verarbeitung</b>   |                     |                        |                     |
| Verarbeitungsverfahren: Spritzgießen (M), Extrusion (E), Blasformen (B) | -                   | -                      | <b>M</b>            |
| Schmelztemperatur, DSC  | ISO 11357-1/-3      | °C                     | <b>166</b>          |
| Schmelze-Volumenrate MVR bei 190 °C und 2.16 kg                         | ISO 1133            | cm <sup>3</sup> /10min | <b>11</b>           |
| Massetemperaturbereich, Spritzgießen                                    | -                   | °C                     | <b>190 - 220</b>    |
| Werkzeugtemperaturbereich   | -                   | °C                     | <b>60 - 120</b>     |
| Verarbeitungsschwindung parallel  | ISO 294-4           | %                      | <b>2.10</b>         |
| Verarbeitungsschwindung senkrecht                                       | ISO 294-4           | %                      | <b>2.10</b>         |
| <b>Werkstoffkennwerte zum Brennverhalten</b>                            |                     |                        |                     |
| Prüfung nach UL-Standard bei d = 1.5 mm Dicke                           | IEC 60695-11-10     | class                  | <b>HB</b>           |
| Kfz-Innenausstattung: Dicke 1 mm <sup>3)</sup>                          | ISO 3795, FMVSS 302 | -                      | <b>+</b>            |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>  |                     |                        |                     |
| Zug-E-Modul   | ISO 527-1/-2        | MPa                    | <b>2700</b>         |
| Streckspannung, 50 mm/min   | ISO 527-1/-2        | MPa                    | <b>63</b>           |
| Streckdehnung, 50 mm/min  | ISO 527-1/-2        | %                      | <b>10.5</b>         |
| Nominelle Bruchdehnung, 50 mm/min                                       | ISO 527-1/-2        | %                      | <b>28</b>           |
| Zug-Kriechmodul, 1000 h, Dehnung ≤ 0,5%, 23°C                           | ISO 899-1           | MPa                    | <b>1100</b>         |
| Charpy-Schlagzähigkeit (23°C)   | ISO 179/1eU         | kJ/m <sup>2</sup>      | <b>250</b>          |
| Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)  | ISO 179/1eU         | kJ/m <sup>2</sup>      | <b>210</b>          |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (23°C)                                       | ISO 179/1eA         | kJ/m <sup>2</sup>      | <b>6</b>            |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)                                      | ISO 179/1eA         | kJ/m <sup>2</sup>      | <b>5.5</b>          |
| Kugeldruckhärte H bei 358 N und 30 s                                    | ISO 2039-1          | MPa                    | <b>140</b>          |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>   |                     |                        |                     |
| HDT A (1.80 MPa)  | ISO 75-1/-2         | °C                     | <b>95</b>           |
| Max. Gebrauchstemperatur, bis zu einigen Stunden                        | -                   | °C                     | <b>100</b>          |
| Therm. Längenausdehnungskoeffizient, längs (23-55)°C                    | ISO 11359-1/-2      | E-6/K                  | <b>110</b>          |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>  |                     |                        |                     |
| Dielektrizitätszahl (1 MHz)   | IEC 62631-2-1       | -                      | <b>3.8</b>          |
| Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)   | IEC 62631-2-1       | E-4                    | <b>60</b>           |
| Spez. Durchgangswiderstand  | IEC 62631-3-1       | Ohm*m                  | <b>1E11</b>         |
| Spez. Oberflächenwiderstand   | IEC 62631-3-2       | Ohm                    | <b>1E15</b>         |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung, CTI, Prüflösung A                  | IEC 60112           | -                      | <b>600</b>          |

### Fußnoten

- 1) Falls in der Produktbezeichnung oder in den Eigenschaften nicht anders angegeben.  
 2) Das Stern-Symbol "\*" anstelle eines numerischen Wertes bedeutet unzutreffender Wert.  
 3) + = bestanden