

Produktbeschreibung

Verzugsarme, leicht fließende Standardspritzgussmarke mit 30 % Glasfasergehalt für technische Teile mit hohen Anforderungen an Dimensionsstabilität, wie z.B. bei Steckverbindern, Gehäusen und Schiebedachrahmen.

Die Variante ULTRADUR® S4090G6 LS HIGH SPEED - Cycled™2 SCHWARZ 15077 ist ein Produkt zur Schonung fossiler Ressourcen basierend auf dem von REDcert² zertifizierten ChemCycling™-Konzept.

Abgekürzte Bezeichnung gemäß ISO 1043: PBT+ASA+PET GF30

Produktsicherheit

Ultradur®-Schmelzen sind thermisch stabil im Temperaturbereich bis 280°C und bringen keine Gefährdung durch molekularen Abbau oder Entwicklung von Gasen und Dämpfen. Wie alle thermoplastischen Polymere zersetzt sich jedoch bei übermäßiger thermischer Beanspruchung, z.B. bei Überhitzung oder beim Reinigen durch Abbrennen. Bei Temperaturen von > 290 °C kann freigesetzt werden: Kohlenstoffmonoxid, Tetrahydrofuran.

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschließen. Die Entstehung weiterer Spalt- und Oxidationsprodukte hängt von den Brandbedingungen ab.

Bei sachgemäßer Verarbeitung von Ultradur® und Verwendung einer ausreichenden Absaugung an der Düse ist nicht mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Sicherheitsdatenblätter können beim Ultraplaste Infopoint ultraplaste.infopoint@basf.com angefordert werden.

Lieferform und Lagerung

Standardverpackungen sind der 25-kg-Sack, der 1000-kg-Oktabin oder 1000-kg-Big Bag. Nach Vereinbarung sind auch andere Packmittel möglich. Sämtliche Gebinde sind dicht verschlossen und sollten nur unmittelbar vor dem Verarbeiten geöffnet werden. Die Schüttdichte beträgt ca. 0,7 bis 0,8 g/cm³.

Ultradur® kann auch nach längerer Lagerung in trockenen, belüfteten Räumen noch problemlos verarbeitet werden.

Der Feuchtigkeitsgehalt bei der Verarbeitung soll bei Ultradur® generell $\leq 0,04\%$ betragen. Um eine sichere Produktion zu gewährleisten, sollte deshalb generell vorgetrocknet werden und eine Beschickung der Maschine in einem geschlossenen Fördersystem erfolgen. Die Vortrocknung wird auch bei Zusatz von Batches, z.B. beim Selbsteinfärben, empfohlen.

Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, dürfen Gebinde, die nicht in beheizten Räumen gelagert werden, erst geöffnet werden, wenn sie die im Verarbeitungsraum herrschende Temperatur angenommen haben. Das kann unter Umständen sehr lange dauern. Messungen ergaben, dass ein 25-kg-Sack von ursprünglich 5°C erst nach 48 Stunden auch im Inneren die Temperatur des Verarbeitungsraumes von 20°C angenommen hatte.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

Verarbeitungshinweise

	Prüfnorm	Einheit	Werte
Produktmerkmale			
Kurzzeichen	-	-	PBT+ASA+PET GF30
Dichte	ISO 1183	kg/m ³	1480
Schmelzevolumenrate MVR 275 °C/2.16 kg	ISO 1133	cm ³ /10min	25
Trocknung			
Feuchte, max.	-	%	0.04
Trocknertemperatur ¹⁾	-	°C	80 - 120
Trocknertemperatur, optimal ¹⁾	-	°C	100
Trocknungszeit	-	h	4
Spritzgießen			
Massetemperaturbereich	-	°C	250 - 275
Massetemperatur, optimal	-	°C	270
Werkzeugtemperaturbereich	-	°C	60 - 100
Werkzeugtemperatur, optimal	-	°C	80
Maschineneinstellungen			
Temperatur Flansch (Trichter)	-	°C	80
Zylindertemperatur 1 (Einzug)	-	°C	260
Zylindertemperatur 2 (Kompression)	-	°C	265
Zylindertemperatur 3 (Metering-Bereich, Schneckenorraum)	-	°C	270
Zylindertemperatur 4 (Düse)	-	°C	270
Schneckenumfangsgeschwindigkeit	-	m/s	0.25
Angaben zur Schwindung			
Verarbeitungsschwindung parallel	ISO 294-4	%	0.27
Verarbeitungsschwindung senkrecht	ISO 294-4	%	0.80
Verarbeitungsschwindung, frei, längs, Platte mit Bandanschnitt ²⁾	-	%	0.17
Verarbeitungsschwindung, frei, quer Platte mit Bandanschnitt ²⁾	-	%	0.71

Fußnoten

1) Trockenluft- oder Vakuumtrockner

2) Platte 150 x 150 x 3 mm mit Bandanschnitt

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland