

Déclaration des Performances

(Règlement Produits de Construction N° 305/2011)

N° ES19-0010-01-CPR-15

FR

1.	Code d'identification unique du produit type:	<p>Produits en mousse rigide de polyuréthane (PU) injectée, formés en place:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elastopor H 1723/2/30 : IsoPMDI 92140 Code de désignation: PU EN 14318-1-CCC4-CT37(20)-GT152(20)-TFT270(20)-FRB35(20)-MU70-W0,06
2.	Usage(s) prévu(s):	ThIB - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
3.	Fabricant:	<p>BASF Española S.L. Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN</p>
4.	Mandataire:	Non pertinent.
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP):	<p>Système AVCP 4 pour la réaction au feu. Système AVCP 3 pour le reste des caractéristiques essentielles.</p>
6a.	Norme harmonisée: Organisme(s) notifié(s):	<p>EN 14318-1:2013</p> <p>Le laboratoire de tests agréé British Board of Agreement (0836) a établi les rapports de tests pour Conductivité thermique déclaré avec le système AVCP 3.</p> <p>Le laboratoire de tests agréé Building Investigation and Testing Services (Surrey) Limited (1334) a établi les rapports de tests pour les autres caractéristiques déclarées avec le système AVCP 3.</p>
6b.	Document d'évaluation européen: Évaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique: Organisme(s) notifié(s):	Non pertinent.

7. Performance(s) déclarée(s):

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances</i>	<i>Spécifications techniques harmonisées</i>
Réaction au feu	F	EN 13501-1
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau par immersion partielle à court terme: 0,06 kg/m ²	EN 1609 Method B
Émission de substances dangereuses dans l'environnement intérieur	Méthode harmonisée non disponible	EN 14318-1:2013
Conductivité thermique	Voir graphique des performances	EN 14318-1:2013
Transmission de la vapeur d'eau	Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau: 70	EN 12086 Method A
Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement/à la dégradation	La performance des produits en PUR et PIR en matière de réaction au feu ne diminue pas avec le temps, dans les applications couvertes par la présente norme.	EN 14318-1:2013
Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement/à la dégradation	Voir graphique des performances	EN 14318-1:2013
Combustion incandescente continue	Méthode harmonisée non disponible	EN 14318-1:2013

Graphique des performances


Type de parement: Aucun ou non étanche à la diffusion sur les deux faces		
Épaisseur	Conductivité thermique déclarée vieillie	Niveau de la résistance thermique
	λ_D W/m·K	R_D m ² ·K/W
30 mm	0,028	1,05
35 mm	0,028	1,25
40 mm	0,028	1,40
45 mm	0,028	1,60
50 mm	0,028	1,75
55 mm	0,028	1,95
60 mm	0,028	2,15
65 mm	0,028	2,30
70 mm	0,028	2,50
75 mm	0,028	2,65
80 mm	0,027	2,95
85 mm	0,027	3,15
90 mm	0,027	3,35
95 mm	0,027	3,55
100 mm	0,027	3,70
105 mm	0,027	3,90
110 mm	0,027	4,10
115 mm	0,027	4,30
120 mm	0,026	4,65
125 mm	0,026	4,85
130 mm	0,026	5,05
135 mm	0,026	5,25
140 mm	0,026	5,40
145 mm	0,026	5,60
150 mm	0,026	5,80
155 mm	0,026	6,00
160 mm	0,026	6,20
165 mm	0,026	6,40
170 mm	0,026	6,60
175 mm	0,026	6,80
180 mm	0,026	7,00
185 mm	0,026	7,20
190 mm	0,026	7,35
195 mm	0,026	7,55
200 mm	0,026	7,75

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

SP-04/15

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Dagoberto SCHMID MATA Head of Product Stewardship - Business Center Europe South	Barcelona (Spain) 13/01/2015	
Carles VILADOMAT FRANCÀS Business Manager Construction	Barcelona (Spain) 13/01/2015	