

Produktbeschreibung

Mineralverstärktes Produkt für verzugsarme Formteile mit hoher Steifigkeit, Festigkeit und Härte.

Abgekürzte Bezeichnung gemäß ISO 1043: POM-MD30
Bezeichnung gemäß ISO 29988-POM-K,MD30,M-GNR,2-3

Lieferform und Lagerung

Ultraform® wird als Granulat mit einer Schüttdichte von ca. 850 g/l geliefert. Standardverpackung sind der 25 kg PE-Foliensack und der 1000 kg Oktabin. Ultraform® verändert sich bei der Lagerung in trockenen, belüfteten Räumen nicht. Nach längerer Lagerung (>1 Jahr) oder bei der Aufarbeitung von angebrochenen Gebinden empfiehlt sich eine Vortrocknung, um eventuell aufgenommene Feuchtigkeit zu entfernen.

Produktsicherheit

Ultraform® ist kein gefährlicher Stoff im Sinn der Gefahrstoffverordnung.

Bei sachgemäßer Verarbeitung von Ultraform® tritt im Bereich der Verarbeitungsmaschinen praktisch kein oder nur sehr wenig Formaldehyd auf. Für eine Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes (am besten durch eine Abzugshaube über der Zylindereinheit) ist Sorge zu tragen.

Ultraform® zersetzt sich bei übermäßiger thermischer Beanspruchung. Die dabei auftretenden Zersetzungsprodukte bestehen fast ausschließlich aus Formaldehyd, einem schon in sehr geringer Konzentration stechend riechenden und die Schleimhäute reizenden Gas. Infolge der Zersetzung kann sich im Zylinder der Verarbeitungsmaschine schnell ein hoher Gasdruck aufbauen, der sich bei verschlossener Düse schlagartig durch den Einfülltrichter entspannen kann.

Verunreinigungen von Ultraform® mit Thermoplasten, welche auf Polyacetal zersetzend wirken, z.B. PVC oder Kunststoffe, die Halogenbrandschutzmittel enthalten, sind unbedingt zu vermeiden. Schon geringe Mengen können bei der Verarbeitung eine unkontrollierte, schnelle Zersetzung von Ultraform® hervorrufen.

Ist die Verarbeitung mit Farb- oder Funktionsbatchen beabsichtigt, so muss die Verträglichkeit der Komponenten zuvor durch geeignete Versuche überprüft werden. Bei Verarbeitung mit nicht verträglichen Batchen kann es zu Zersetzung und Freisetzung von gasförmigem Formaldehyd kommen.

Granulat und Fertigteile dürfen nicht in Kontakt mit starken Säuren gebracht werden, da sie zersetzend auf Ultraform® wirken.

Detaillierte sicherheits- und umweltrelevante Informationen sind der Ultraform®-Broschüre und dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, die über www.plastics.basf.com bezogen werden können.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

Produkt Information

Richtwerte für ungefärbtes Produkt bei 23 °C ¹⁾	Prüfnorm	Einheit	Werte ²⁾
Produktmerkmale			
Polymer-Kurzzeichen	-	-	POM-MD30
Dichte	ISO 1183	kg/m ³	1650
Wasseraufnahme, Sättigung in Wasser bei 23°C	ähnlich ISO 62	%	0.9
Feuchtigkeitsaufnahme, Sättigung bei Normalklima 23°C/50%r.F.	ähnlich ISO 62	%	0.15
Verarbeitung			
Verarbeitungsverfahren: Spritzgießen (M), Extrusion (E), Blasformen (B)	-	-	M
Schmelztemperatur, DSC	ISO 11357-1/-3	°C	167
Schmelze-Volumenrate MVR bei 190 °C und 2.16 kg	ISO 1133	cm ³ /10min	3.8
Massetemperaturbereich, Spritzgießen	-	°C	190 - 220
Werkzeugtemperaturbereich	-	°C	60 - 120
Verarbeitungsschwindigkeit parallel	ISO 294-4	%	1.20
Verarbeitungsschwindigkeit senkrecht	ISO 294-4	%	1.50
Werkstoffkennwerte zum Brennverhalten			
Prüfung nach UL-Standard bei d = 1.5 mm Dicke	IEC 60695-11-10	class	HB
Kfz-Innenausstattung: Dicke 1 mm ³⁾	ISO 3795, FMVSS 302	-	+
Prüf.v.Werkst.d.Kfz-Innenausstattung Brenngeschwindigkeit 100 mm/min d < 1 mm	FMVSS 302	-	+
Brenngeschwindigkeit	IEC 60707	mm/min	25
RTI, elektrisch, d = 1.6 mm	UL-746B	°C	50
RTI, elektrisch, d = 3.2 mm	UL-746B	°C	50
RTI, mech. mit Schlagbeanspruchung, d = 1.6 mm	UL-746B	°C	50
RTI, mech. mit Schlagbeanspruchung, d = 3.2 mm	UL-746B	°C	50
RTI, mech. ohne Schlagbeanspruchung, d = 1.6 mm	UL-746B	°C	50
RTI, mech. ohne Schlagbeanspruchung, d = 3.2 mm	UL-746B	°C	50
Mechanische Eigenschaften			
Zug-E-Modul	ISO 527-1/-2	MPa	7000
Streckspannung, 50 mm/min	ISO 527-1/-2	MPa	75
Streckdehnung, 50 mm/min	ISO 527-1/-2	%	5
Nominelle Bruchdehnung, 50 mm/min	ISO 527-1/-2	%	6
Zug-Kriechmodul, 1000 h, Dehnung ≤ 0,5%, 23°C	ISO 899-1	MPa	2750
Charpy-Schlagzähigkeit (23°C)	ISO 179/1eU	kJ/m ²	55
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	ISO 179/1eU	kJ/m ²	55
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	3.5
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	3
Kugeldruckhärte H bei 961 N und 30 s	ISO 2039-1	MPa	190
Biege-Modul	ISO 178	MPa	7000
Thermische Eigenschaften			
HDT A (1.80 MPa)	ISO 75-1/-2	°C	140
Max. Gebrauchstemperatur, bis zu einigen Stunden	-	°C	110
Therm. Längenausdehnungskoeffizient, längs (23-55)°C	ISO 11359-1/-2	E-6/K	45
Elektrische Eigenschaften			
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	IEC 62631-2-1	-	4.2
Dielekt. Verlustfaktor (1 MHz)	IEC 62631-2-1	E-4	50
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 62631-3-1	Ohm*m	1E10
Spez. Oberflächenwiderstand	IEC 62631-3-2	Ohm	1E14
Elektr. Durchschlagfestigkeit K20/P50	IEC 60243-1	kV/mm	85
Vergleichszahl der Kriechwegbildung, CTI, Prüflösung A	IEC 60112	-	600

Fußnoten

1) Falls in der Produktbezeichnung oder in den Eigenschaften nicht anders angegeben.

2) Das Stern-Symbol "*" anstelle eines numerischen Wertes bedeutet unzutreffender Wert.

3) + = bestanden

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland